



Technický list
Číslo výrobku 0695

Aidol Hartwachs-Öl

Tvrký vosk na bázi přírodních olejů s bezolovnatými sušidly.

Oblasti použití:

Aidol Hartwachs-Öl má použití v interiéru, zejména je vhodný na dřevěné podlahy a schodiště. Ošetřuje se jím vysoce kvalitní nábytek, obklady, lišty a korkový povrch. Na kuchyňské pracovní desky se vzhledem k trvalému zatížení vodou nedoporučuje.

Vlastnosti výrobku:

Aidol Hartwachs-Öl tvoří pevný ochranný film odolný opotřebením a špíně. Proniká hluboko do dřeva a zvýrazňuje kresbu dřeva. Bezbarvý olej je vhodný nátěr pro téměř všechny druhy dřeva. Pro své impregnační vlastnosti ošetřený povrch dřeva odpuzuje nečistoty a vytváří odolný ochranný film. Splňuje nařízení o chemické odolnosti podle DIN 68 861, skupina 1 C a DIN EN 71-3. Aidol Hartwachs-Öl byl velmi dobře hodnocen Öko-Testem (08/2004).

Údaje o výrobku:

Hustota:	0.84 g/cm ³ při 20 °C
Lesk:	hedvábně matný
Teplota vznícení:	cca 44 °C
Balení:	nádoby z bílého plechu 0,75 l; 2,5 l a 20 l
Barva:	slabě hnědá (vlastní zbarvení)

Zpracování:

Odlišné zpracování:

- Kladené dřevěné a korkové podlahy** se přebrousí vyrovnávacím brusným strojem. Konečné přebroušení se provede jemným brusným papírem o zrnitosti 100-120. Aidol Hartwachs-Öl se pečlivě natře plochým roztíracím štětcem. Po nánosu se Aidol Hartwachs-Öl zapracuje do podkladu krouživým pohybem hadříkem nebo bílým padem. Na povrchu nesmí zůstat žádné přebytky. Po zaschnutí přes noc se provede druhý nános. Mezibrus není nutný; na přání je možné povrch lehce opracovat běžovým padem.
- Dřevěné schody, apod.** se přebrousí jemným brusným papírem o zrnitosti 120. Aidol Hartwachs-Öl se nanáší plochým štětcem a důkladně vetře. Pro vetření lze použít hadřík nebo bílý pad, na povrchu nesmí zůstat žádná přebytečná hmota.
- Povrch nábytku, menší dřevěné předměty** se přebrousí brusným papírem o zrnitosti 180. Aidol Hartwachs-Öl se nanáší štětcem nebo tampónem gázy.

Pro všechny povrchy platí:

Je nutné dbát na to, aby na povrchu nezůstal přebytečný materiál. To platí především pro nesavá místa, kde může dojít ke zpožděnému zasychání. Obecně se doporučuje provádět druhý nános až po zaschnutí předchozího přes noc. Savost podkladu se ovlivní přebroušením. Čím jemnější je přebroušení, tím méně se zachytí Aidolu Hartwachs-Öl a tím se dosáhne menší ochrany dřeva. Příliš silná vrstva přípravku může zvláště u tmavých dřevin zapříčinit vznik fleků. Rozdíly ve stupni lesku po druhém nánosu, způsobené nedostatečným nasycením dřevních vláken, je možné odstranit další celoplošnou tenkou vrstvou Aidolu Hartwachs-Öl. Snášlivost s podkladem a vliv na barevnost je potřeba přezkoušet na zkušební ploše.

Upozornění:

Aidol Hartwachs-Öl aplikujte ve shodě s ustanoveními a pouze podle návodu k použití. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte kontaktu s očima a kůží. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Neskladujte společně s potravinami nebo krmivem. Při používání v místnostech zajistěte dobré větrání. Aidol Hartwachs-Öl se nesmí zpracovávat ve stejném stříkacím boxu spolu s nitrolaky nebo mořidly na nitrobázi. Hrozí nebezpečí samovznícení. Textilie znečištěné Aidolem Hartwachs-Öl (čisticí hadry, pracovní oděv) mohou být náchylné k samovznícení, proto je seberte do ohnivzdorných obalů a zneškodněte.

Čištění a ošetřování:

Špína, prach a písek na schodišti a podlaze pravidelně odstraňujte vlasovým smetákem nebo mopem. Navíc doporučujeme povrch ošetřovat Aidolem Hartwachs-Polish, čímž se zachovává optimální hodnota schodiště a podlahy. Příležitostná renovace očištěných ploch se provádí opět Aidolem Hartwachs-Öl. Na zvláště zatěžovaných plochách je také možná pouze lokální oprava nátěru. Skvrny po vodě na nábytku odstranit ocelovou vlnou a povrch přetřít tenkou vrstvou Aidolu Hartwachs-Öl.

Pracovní nářadí, čištění:

Polštářková gáza, roztírací kartáč, štětec. Pracovní nářadí omyjte ihned po použití ředidlem Verdünnung V 101.

Schnutí:

Asi 12 – 16 hodin. Hodnoty odpovídají praxi při teplotě 20 °C a vlhkosti vzduchu 65 %. Schnutí prodlužuje přebytek materiálu na nesavých místech a rovněž nižší teplota.

Balení, spotřeba, skladovatelnost:

Balení:

nádoby z bílého plechu 0,75 l, 2,5 l a 20 l

Spotřeba:

Spotřeba značně závisí na savosti dřeva a posledním broušení. Hodnoty z praxe odpovídají asi 10 - 50 ml/m².

Skladovatelnost:

V uzavřených původních obalech při skladování v suchu a chladnu. Od data výroby spotřebujte do 5 let.

Bezpečnost, Ekologie, Likvidace:

Informace o nebezpečí: hořlavý

Bezpečnostní pokyny:

Uchovávejte mimo dosah dětí.
Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – zákaz kouření.
Nevdechujte páry/aerosoly.
Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
Zamezte expozici – před použitím si obstarejte speciální instrukce.

Ekologie

Výrobek se nesmí dostat do vodních toků, odpadních vod nebo do půdy. Málo nebezpečný pro vodní prostředí. Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování a manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listě.

Výrobkový kód: Ö 60

Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě podkladů našeho výrobního úseku podle nejnovějšího stavu vývoje a používané techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný vliv.

Údaje přesahující rámec technického listu či odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení kmenového závodu.

V každém případě platí naše všeobecné obchodní podmínky. Vydáním těchto technických listů pozbývají všechny předešlé svou platnost.12/09

