



Technický list  
Číslo výrobku 2234-48

## Aidol Langzeit-Lasur

Lazura na dřevo s obsahem rozpouštědel v 12 různých barevných odstínech, také bezbarvá.

### Oblasti použití:

K dekorativním úpravám jehličnatého i listnatého dřeva, jako např. obednění, dřevěných obkladů, obložení dřevěnými deskami, zahradního nábytku, oken, dveří, atd. Rovněž pro dodatečnou barevnou úpravu nosných a výtuhových dřevěných dílů impregnovaných ochranným prostředkem na dřevo dle DIN 68 800 díl 3.

### Údaje o výrobku:

Hustota:	asi 0,92 g/cm <sup>3</sup> při 20 °C
Viskozita:	asi 20 s při 20 °C (výtokový pohárek 4 mm)
Pojidlo:	alkydové pryskyřice
Pigmentace:	světlostálé, vysoce transparentní pigmenty
Zápach:	jako rozpouštědlo, po zaschnutí bez zápachu
Bod vzplanutí:	cca 63 °C
Dodání:	nádoby z bílého plechu po 0,75 l; 2,5 l; 5 l a 20 l
Barevný odstín:	2234 silbergrau, 2235 weiß, 2236 hemlock, 2242 nußbaum, 2238 eiche rustikal, 2244 teak, 2239 eiche hell, 2240 farblos, 2243 ebenholz, 2245 tannengrün, 2246 kiefer, 2247 pinie/lärche, 2248 palisander, 2237 Sonderfarbton (min. 5 l)

### Vlastnosti výrobku:

Aidol Langzeit-Lasur je přípravek na ošetření venkovního a interiérového dřeva bez obsahu biocidních látek, vyrobená na bázi různých alkydových pryskyřic. Přípravek upravuje vlhkost a odpuzuje vodu, neloupe se a je pigmentován tak, aby byl odolný vůči působení světla a povětrnostním vlivům. Výrobek je zkoušen dle DIN EN 71-3 „Bezpečnost dětských hraček – migrace stanovených prvků“.

### Zpracování:

Natíráním nebo válečkováním. Dřevo musí být zbaveno prachu, nečistot, mastnoty a vosku. Přípustná vlhkost jehličnatého dřeva činí max. 15 %, u listnatého max. 12 %. Dřeviny s vysokým obsahem pryskyřice předem omyjte přípravkem Verdünnung V 101. Uvolněné zbytky starých nátěrů odstraňte. Nátěry, které pevně drží, zbruste. Jehličnaté dřevo jakož i dřeviny náchylné k napadení houbami určené pro venkovní prostředí napřed ošetřete Aidolem HK Lasur\* nebo Aidolem Grund/Bläuesperre\*. Lazuru Aidol Langzeit-Lasur nanášejte měkkým štětcem po směru vláken.

Nejlepšího dekorativního účinku dosáhnete tak, když ošetřenou plochu cca pro 15 minutách znovu přetřete vymačkaným štětcem. Nátěr lazurou provedte minimálně dvakrát. Při každém nanášení lazura ztmavne a zvýší se její lesk. Každý nátěr vždy na ošetřovaném dřevě vyzkoušejte. Čelní plochy řeziva chraňte proti nasávání vody několikerým nátěrem lazury Aidol Langzeit-Lasur v odpovídajícím barevném odstínu. Okna je nutné natřít třikrát. Všechny barevné odstíny lze navzájem míchat. Obsah nádoby před upotřebením i během práce důkladně protřepte nebo promíchejte. Po ukončení práce nádobu dobře zavřete.

**\*Biocidy používejte bezpečně. Před použitím vždy přečíst označení a informaci o produktu!**

#### Upozornění:

Přípravek Aidol Langzeit-Lasur je připraven k okamžitému použití. Není agresivní vůči kovům a sklu. Po zaschnutí může přijít do styku s umělými hmotami a živými materiály. Výrobky Aidol Langzeit-Lasur farblos (bezbarvý) a hemlock nepoužívejte jako jediné prostředky na ochranu vnějších ploch přímo vystavených povětrnostním vlivům.

#### Pracovní nářadí, čištění:

Pracovní nářadí vyčistěte okamžitě po použití ředidlem V 101. Zbytky po čištění řádně zneškodněte.

#### Schnutí:

Při 20 °C a 65% relativní vzdušné vlhkosti ca. 12 hodin. Při nižších teplotách a vyšší vzdušné vlhkosti se doba schnutí prodlužuje.

Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě podkladů našeho výrobního úseku podle nejnovějšího stavu vývoje a používané techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný vliv.

Údaje přesahující rámec technického listu či odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení kmenového závodu.

V každém případě platí naše všeobecné obchodní podmínky. Vydáním těchto technických listů pozbývají všechny předešlé svou platnost. 12/09

2234-48-TM-09.09.doc

#### Ředění:

V případě potřeby ředidlem V 101.

#### Balení, spotřeba, skladovatelnost:

##### Balení:

nádoby z bílého plechu 0,75l, 2,5l, 5l, 10l, a 20l

##### Spotřeba:

1. nátěr: cca 100 ml /m<sup>2</sup>
2. nátěr: cca 60 ml/m<sup>2</sup>

##### Skladovatelnost:

v původních uzavřených nádobách v chladu a suchu minimálně 2 roky.

#### Složení:

Typ výrobku: lazura na dřevo  
Obsahuje alkydovou pryskyřici, alifatické a aromatické uhlovodíky, anorganické pigmenty, aditiva

#### Obsah VOC:

EU-mezní hodnota pro výrobek (Kat/Ae): 400 g/l(2010). Tento výrobek obsahuje max. 399 g/l VOC

#### Bezpečnost:

##### Informace o nebezpečí:

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání pokožky.

##### Bezpečnostní pokyny:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Nevdechujte páry/plyny/aerosoly. Zamezte styku s kůží. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

**Obsahuje:** kobalt, 2-butanonoxim.  
Může způsobit alergické reakce.

**Kód produktu:** M-KH 03

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování a manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listě.

#### Ekologie:

Výrobek se nesmí dostat do vodních toků, odpadních vod nebo do půdy. Nebezpečný pro vodní prostředí. WGK 2

#### Likvidace:

Tekuté zbytky odevzdejte do sběru starých barev. K recyklaci předávejte pouze obaly bez zbytků.

#### Označení:

Klasifikace dle vyhl. 232/2004 Sb.:

-/-

Informace pro přepravu:

-/-

