

Technický list
Číslo výrobku 2705-9

Aidol Venti-Decklack

Krycí lak s obsahem rozpouštědel pro venkovní a vnitřní použití.
Neobsahuje aromatizující přísady. Reguluje vlhkost.

Oblasti použití:

Zejména pro rozměrově stálé stavební díly ze dřeva, jako jsou okna a dveře, ale i výlohy, střešní podhledy, pergoly, ploty, dřevěná bednění v interiérech i exteriérech. Lze použít na jehličnaté i listnaté dřevo jako základní nátěr, mezinátěr a konečný nátěr. Velmi vhodný i k renovaci nepoškozených nátěrů.

Údaje o výrobku:

Hustota:	cca 1,1 g/cm ³ při + 20 °C
Viskozita:	cca 800 mPa s
Pojivo:	kombinace alkydových pryskyřic
Stupeň lesku:	hedvábně lesklý
Teplota vzplanutí:	cca 47 °C
Barevné odstíny:	2705 bílá, 2709 speciální odstíny (min. 5 l)

Vlastnosti výrobku:

Silně polymerovaný lak na bázi alkydových pryskyřic. Nátěrová hmota s dobrou plnicí schopností pro nejvyšší nároky. Vyznačuje se vysokou stálobarevností, odolností proti povětrnostním vlivům, trvalou elasticitou a snadným zpracováním.

Zpracování:

Povrch musí být čistý, bez mastnoty, vosku a silikonu. Staré, uvolněné nátěry odstraňte. Zvětralý povrch dřeva obruste až na nosné dřevo. Nepoškozené staré nátěry přebruste. Dřevo ve venkovní oblasti v případě potřeby natřete základním nátěrem proti zamodralosti Aidol Grund/Bläuesperre. U dřeva s velkým množstvím obsahových látek nebo u pórovitého dřeva ve venkovní oblasti, jako je např. merbau, iroko, dub, meranti atd., proveďte přípravný nátěr pomocí Aidol Universalgrund. Dřevo v interiéru lze natírat bez základového nátěru. Obsah balení dobře promíchejte. Proveďte 2 - 3 nátěry s lehkým přebroušením mezi jednotlivými vrstvami. Vlhkost dřeva nesmí být u jehličnatého dřeva vyšší než 15 %, u listnatého dřeva než 12 %. Teplota zpracování + 5 °C až + 25 °C (vzduch plus podklad).

Upozornění:

Pomocí zkušebního nátěru vyzkoušejte barevný odstín a snášenlivost s podkladem. Při zpracování dbejte na dobré větrání a odvětrání, aby se zajistilo dokonalé schnutí. Těsnicí materiály musejí být vhodné pro použití spolu s nátěrem a smějí se aplikovat teprve poté, co nátěr dobře proschnul.

Reklamace týkající se barevného odstínu u speciálních barevných odstínů uznáme pouze v případě, byl-li před vlastní realizací nátěru proveden zkušební nátěr, který nám byl doručen za účelem odstranění nedostatků. Reklamace ohledně nedostatků týkajících se barevných odstínů, které nám budou doručeny po zpracování, nemůžeme bohužel uznat.

Pracovní nářadí, čištění:

Pracovní nářadí vyčistěte okamžitě po práci ředidlem na barevné laky (Buntlack Verdünner). Zbytky po čištění řádně zlikvidujte.

Schnutí:

Prach se nelepí po: cca 4 h
Suchý na dotek po: cca 6 - 8 h
Další nátěr po: cca 24 h
Při + 20 °C a 65% relativní vlhkosti vzduchu. Při nižších teplotách a vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje.

Ředění:

V případě potřeby ředidlem na barevné laky (Buntlack Verdünner).

Balení, spotřeba, skladovatelnost:**Balení:**

nádoby z bílého plechu 0,75 l a 2,5 l

Spotřeba:

75 - 100 ml/m² nezředěného materiálu na jeden pracovní krok.

Skladovatelnost:

V uzavřených originálních nádobách v chladu a suchu minimálně 2 roky.

Obsah VOC:

Mezní hodnota EU pro výr. kat. A/d je 400 g/l (2007); tento výrobek obsahuje max. 399 g/l VOC.

Bezpečnost:

Informace o nebezpečí: Zápalná látka.

Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah zápalných zdrojů. Nekuřte. Nevdechujte páru/aerosol. Používejte v dobře větraných oblastech.

Obsahuje: 2-butanonoxim. Může vyvolávat alergické reakce.

Kód výrobku: M-LL 01

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování a manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listě.

Likvidace:

Zbytky výrobku likvidujte v souladu s platnými předpisy. Vyprázdněné obaly odevzdejte k recyklaci.

Ekologie:

Zamezte úniku do vody, odpadních vod nebo do půdy. Třída ohrožení vody (WGK) 2.

Označení:

Nařízení o hořlavých kapalinách (VbF): -/-

Nařízení o nebezpečných látkách (GefStoffV): -/-

GGVS/ADR: -/-

Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě podkladů našeho výrobního úseku podle nejnovějšího stavu vývoje a používané techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný vliv.

Údaje přesahující rámec technického listu či odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení kmenového závodu.

V každém případě platí naše všeobecné obchodní podmínky. Vydáním těchto technických listů pozbývají všechny předešlé svou platnost.06/07